NOROO

# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3000058486

# UV COAT-SST(3)

Date of issue: 2026-02-06 Revision date: 2026-03-23 Version: 1.4

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

- UV COAT-SST(3)

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루페인트
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호 : 031-467-6114
- 긴급 전화번호 : 031-467-6114

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분4
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 급성 독성(경피) : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1B
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분1B
- 생식독성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H227 가연성 액체
- H302 삼키면 유해함

- H311 피부와 접촉하면 유독함
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P322 필요한 조치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P361 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
- P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P362 오염된 의류를 벗으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올) | 하이드록시프로필 아크릴레이트 ; 프로필렌 글라이콜 아크릴레이트 ; 아크릴 산과 프로페인-1,2-다이올의 모노에스터 ; 1,2-프로페인다이올, 모노아크릴레이트 ; 2-프로펜 산과 1,2-프로페인다이올의 모노에스터 ; 2-프로펜 산과 1,2-프로페인다이올의 모노에스터 ; 아크릴 산과 프로페인-1,2-다이올의 모노에스터 ; 2-프로펜 산과 1,2-프로페인다이올의 모노에스터 ; 프로프-2-에노익 산과 1,2-프로페인다이올의 모노에스터 ; 2-프로펜 산과 1,2-프로페인다이올의 모노에스터 | 25584-83-2 / KE-29612 | 12~20 |
| α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | 82339-24-0 / 2002-3-2111 | 5~15 |
| 이산화 규소 | 무수화 규소 ; 다이옥소실레인 ; 크리스토발라이트 ; 쿼츠(석영) ; 실리카 겔 | 7631-86-9 / KE-31032 | 1~8 |
| 2-하이드록시에틸 아크릴레이트 | 2-하이드록시에틸 아크릴산 ; 2-프로펜산, 2-하이드록시에틸 에스터 ; 2-(아크릴로일옥시)에탄올 ; 2-하이드록시에틸 에스터 아크릴산 ; 에틸렌 글라이콜 모노아크릴산 ; 에탄다이올-1,2-모노아크릴산 ; 다이에틸렌 글라이콜 모노아크릴산 ; 하이드록시에틸 아크릴산 ; 2-하이드록시에틸-2-프로페노산 | 818-61-1 / KE-20489 | 1~8 |
| (1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온 | (1-하이드록시사이클로헥실)페닐메타논 ; 하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 1-하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 케톤, 페닐, 하이드록시사이클로헥실 ; a-하이드록시-a-사이클로헥실 페닐 케톤 ; a-하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 1-벤조일-1-하이드록시사이클로헥세인 ; 1-벤조일사이클로헥세인올 ; 1-하이드록시-1-사이클로헥실페닐 케톤 ; 케톤, 1-하이드록시사이클로헥실 페닐 ; | 947-19-3 / KE-20436 | 1~5 |
| 2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터 | 2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터 | 110489-05-9 / KE-27466 | 1~5 |
| 프로필렌 글라이콜 메틸 에테르 | 1-메톡시-2-하이드록시프로판 ; 2-메톡시-1-메틸에탄올 ; 알파-프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 ; 1-메톡시-2-프로판올 ; 프로필렌 글라이콜, 모노메틸 에테르 ; 1-메톡시-프로판-2-올 ; 메톡시아이소프로판올 | 107-98-2 / KE-23379 | 1~5 |
| 옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산 | 옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산 | 57472-68-1 / KE-27710 | 1~5 |
| 폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염 | 폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염 | 26570-48-9 / KE-27657 | 1~5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인 | 메타논, (다이페닐포스핀일)(2,4,6-트라이메틸페닐)- ; 포스핀 옥사이드, 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)- ; 다이페닐-2,4,6-트라이메틸벤조일 포스핀 옥사이드 ; 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)포스핀 ; 다이페닐포스핀 옥사이드, 2,4,6-트라이메틸벤조일- ; 2,4,6-트라이메틸벤조일)다이페닐 포스핀 옥사이드 ; | 75980-60-8 / KE-12103 | 1~5 |

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

## 4. 응급조치 요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가연성 액체
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼키면 유해함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈  피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
- 폐기물관리법(기후에너지환경부)에 의해 처리하시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.
- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 직사광선을 피하시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하시오.
- 화기엄금

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음
- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음
- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음
- [이산화 규소] : TWA : 10 mg/㎥
- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음
- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음
- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [영업비밀] : 해당없음
- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음
- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음
- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음
- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : TWA, 0.5 ppm (2.8 mg/m3) Skin SEN
- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음
- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음
- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : TWA, 50 ppm (184 mg/m3), STEL, 100 ppm (369 mg/m3)
- [영업비밀] : 해당없음
- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음
- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음
- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

## 9. 물리화학적 특성

| | |
|---|---|
| 가. 외관 | |
| - 성상 | 액체 |
| - 색 | 자료없음 |
| 나. 냄새 | 자료없음 |
| 다. 냄새역치 | 자료없음 |
| 라. pH | 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점 | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 |
| 사. 인화점 | 80 |

| | |
|---|---|
| 아. 증발 속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성 (고체, 기체) | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 카. 증기압 | 자료없음 |
| 타. 용해도 | 자료없음 |
| 파. 증기밀도 | 자료없음 |
| 하. 비중 | 1.1181 |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도 | 자료없음 |
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 2000cps |
| 머. 분자량 | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 삼키면 유해함

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음
- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : LD50 252 ~ 1300 mg/kg Rat (NICS), EU Harmonised Cat. 3 (ECHA)
- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음
- [이산화 규소] : LD50 = 3160 mg/kg Rat (TOMES; HAZARDTEXT)
- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : LD50 540 mg/kg Rat (ECHA,)
- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : LD50 > 2500 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LD50 4016 mg/kg Rat (EU Method B.1, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : LD50 3530 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : LD50 300 ~ 2000 mg/kg Rat (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 200mg/kg < ATEmix <= 1000mg/kg

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : LD50 214 mg/kg Rabbit (NICS), EU Harmonized Cat. 3 (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : LD50 154 mg/kg Rabbit (NICS)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 402) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (EU Method B.3, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 2.0mg/L 4hr < ATEmix <= 10.0mg/L 4hr

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : Vapor LC50 > 2 ~ 10 mg/L 4hr, EU Harmonised Cat. 3 (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : Dust LC50 >2.2 ㎎/ℓ 1 hr Rat (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 자료없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Aerosol LC50 > 1 mg/L 4 hr Rat No death (OECD TG 403) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : Vapor LC0 > 8573 ppm 4hr (7000 ppm 6 hr) Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : Vapor LC0 0.001 mg/L 7 hr Rat No death GHS criteria not met (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 토끼(n=2)를 이용한 폐쇄 첩포 시험(0.5ml, 4시간 노출, 8일간 관찰) 결과 홍반 점수 3.5/4, 부종 점수 3/4, 조직병리학적 검사 결과 피부 전층 괴사가 관찰됨, EU Harmonized cat 1B (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 래빗 경자극 (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 토끼를 이용한 시험 결과 심한 괴사가 관찰되어 구분 1B로 분류됨 (BASF Test) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1, 부종 점수 0.3으로 분류되지 않음 (EPA OPP 81-5, ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 구분 2에 해당함 (OECD TG 404) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 피부 자극성 물질임(rabbit) (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 토끼 시험 결과 분류되지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 혼탁 2.5/4, 홍채염 0.5/2, 결막 충혈 2/3, 결막 부종 2/4로의 결말 부종 이외의 반응은 8일 후에도 회복되지 않음, 구분1로 분류됨 (BASF-Test) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 토끼를 이용한 시험(0.1ml를 토끼 눈에 점적하고, 30초 이내에 한쪽 눈은 세척하여 1시간, 24시간, 7일 후에 검사) 결과 심한 각막 혼탁 및 결막염, 홍채염이 관찰되었으며 반응은 7일 후에도 회복되지 않아 구분1로 분류됨 (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0.7, 결막 부종 0으로 비자극성 (OECD TG 405, ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (EU Method B.5, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 1에 해당함 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 심한 눈 손상 물질임(rabbit) (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 토끼 시험 결과 비자극성임 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 자료없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 8.57(10% 시험물질)로 기준치(3) 초과이므로 과민성 물질임, EU Harmonized cat 1 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 피부 과민성 없음 (SIDS)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 시험군/대조군 (T/C) 비율 18.1(25% 시험물질)로 기준치(3) 초과로 양성, 구분1로 분류됨 (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 양성 반응율 0%로 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 과민성임 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 피부 과민성 물질임(mouse) (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험(LLNA) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으킴. 구분1B로 분류됨 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

  - [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

  - [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

  - [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

  - [이산화 규소] : 해당없음

  - [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

  - [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

  - [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

  - [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

  - [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

  - [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

  - [영업비밀] : 해당없음

  - [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

  - [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* IARC

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : Group 3

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* OSHA

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* ACGIH

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol

and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : A4

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* NTP

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* EU CLP

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vivo 마우스를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 음성 (Read-across CAS No. 818-61-1) (OECD TG 488, GLP), in vivo 랫드를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (Read-across CAS No. 818-61-1), in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : in vivo 마우스를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 음성 (OECD TG 488, GLP), in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (OECD TG 475, GLP), in vitro 미생물을 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 양성 (OECD TG 473), in vitro 효모(Saccharomyces cerevisiae D3)를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 481) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : in vivo 차이니즈 햄스터를 이용한 적혈구 소핵시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 양성, In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성. 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음 (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : [in vitro] 음성(복귀돌연변이시험) 양성(염색체이상시험, Chinese hamster lung cells) [in vivo] 음성(소핵시험, mouse), 분류되지 않음 (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험(OECD TG 476, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 랫드를 이용한 색싱독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음. NOAEL 150 mg/kg/day (OECD TG 443, GLP), 토끼를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 60 mg/kg/day (Read-across CAS No. 818-61-1) (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 랫드를 이용한 확장된 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 150 mg/kg/day (OECD TG 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성이 관찰되지 않음. NOAEL 60 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 랫드를 이용한 확장된 1세대 생식독성 시험 결과 생식 독성은 관찰되지 않음 NOAEL 900 mg/kg/day (OECD TG 424 & 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 900 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 부모세대 P1 및 P2 암컷 중에서는 신생아 생존, 성장 및 발달에 있어 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았음. NOEL 1000 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 랫드를 대상으로 확장된 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 443, GLP) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : NOAEL(부모 및 발달독성, oral)>100mg/kg bw/day(rat)(스크리닝), 분류되지 않음 (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 랫드를 대상으로 생식/발달 독성 스크리닝 시험 결과 고환 및 부고환 무게 감소 및 거시적 소견이 관찰됨. NOAEL(부모독성) 200 mg/kg. NOAEL(생식독성) 60 mg/kg (OECD TG 421, GLP), 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험 결과 태아의 견갑골, 사지(팔과 다리)뼈 및 갈비뼈의 구부러짐 등 골격기형이 관찰됨 (OECD TG 414, GLP) 구분 1B로 분류함 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl

acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 눈, 코, 귀 등의 자극 등이 관찰되어 구분3(호흡기 자극)으로 분류됨 (NITE)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat.3(마취영향)) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 실험 동물(랫드, 마우스, 토끼, 개)을 시험 물질의 증기에 4주간 흡입 노출시킨 결과, 구분1의 용량 범위 내 농도(0.006 mg/L 6hr)에서 코 점막, 호흡기에 자극성 변화가 관찰되어(SIDS 2006, ACGIH 7th 2001) 구분1(표적장기 : 호흡기)로 분류됨 (NITE)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 공급처 정보에 따라 석영으로 분류되지 않음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 12 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEC 0.002 mg/L (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안 반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음 (OSHRI)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP), 랫드를 대상으로 반복경피투여 시험 결과 신경독성을 유발하지 않음. NOAEL(systemic toxicity) 200 mg/kg bw/day (OECD TG 411) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : NOAEL(28일, oral)=300mg/kg bw/day(rat), 분류되지 않음 (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 100 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 자료없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* 생식독성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

○ 어류

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : LC50 3.61 mg/L 96hr Pimephales promelas (ASTM 1980) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : LC50 5000 ㎎/ℓ 96 hr (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : LC50 3.61 mg/L 96 hr Pimephales promelas (Read-across 25584-83-2) (ASTM 1980) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : LC50 24 mg/L 96hr Danio rerio (EU Method C.1), NOEC 4.6 mg/L Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LC50 4600~10000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : LC50 2.2~4.64 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : LC50 1.4 mg/L 96 hr Cyprinus carpio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : EC50 24 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.86 mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : LC50 7600 ㎎/ℓ 48 hr (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : EC50 0.78 mg/L 48 hr Daphnia magna (NICS), NOEC 0.86 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : EC50 53.9 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.3 mg/L Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LC50 21100~25900 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : EC50 22.3 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : EC50 126 mg/L a.i./L 48h D. magna (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : EC50 3.53 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : EC50 6.98 mg/L, NOEC 0.625 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : EC50 440 ㎎/ℓ 72 hr (IUCLID)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : EC50 6.0 mg/L, NOEC 1 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : EC50 14.4 mg/L, NOEC 0.7 mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : EC50 > 1000 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : EC50 16.7 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : EC50 > 9.3 mg/L a.i./L 72h P. subcapitat (NICS)

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : EC50 > 2.01 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : log Kow 0.2 (25 °C) (OECD TG 107) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : log Kow = 0.53

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : log Kow -0.17 (25℃) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Log Pow 2.81 (25 ℃, pH 5.8) (OECD TG 107, ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : log Pow < 1 (20 °C) (OECD TG 117) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : log Pow 0.01~0.39 (24 °C) (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : log Pow 3.1 (OECD TG 117, GLP) (ECHA)

○ 분해성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 자료없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : BCF = 3.162

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : BCF 0.41 (OECD SIDS)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : BCF 3.5 ~ 12 (0.1 mg/L ~ 1mg/L) (OECD TG 305 C, ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : BCF 53~72 (ECHA)

○ 생분해성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : Readily biodegradable, 90~100 % degradation (DOC removal) 14d (OECD TG 301A, GLP) (ECHA)

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : Readily biodegradable, 80 % degradation (CO2 evolution) 28d (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Readily biodegradable, 80% % degradation (CO2 evolution) 28d (EU Method C.4-C) (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 96 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 E, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 90~100 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : Not readily biodegradable, 0 ~ 10 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 자료없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : log Koc > 1.7 ~ < 3.6 (ECHA)

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 자료없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 자료없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : Korea MOE's Toxic substance acute aquatic toxicity category 1, chronic aquatic toxicity category 3, EU Harmonised Acute aquatic toxicity category 1

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 자료없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 자료없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 자료없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 자료없음

## 13. 폐기 시 주의사항

### 가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

### 나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

### 다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

### 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

### 마. 해양오염물질

- 해당없음

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음

- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소), 광물성분진)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- 해당됨 (이산화 규소)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- 해당됨 (프로필렌 글라이콜 메틸 에테르)

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소)

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl

acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 218

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol

and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone]: 해당없음

- 해당됨 (10% 이상 함유한 하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올))

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- 해당됨 (5% 이상 함유한 2-하이드록시에틸 아크릴레이트)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate]: 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온]: 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터]: 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid]: 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산]: 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염]: 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인]: 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone]: 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)]: 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-

hydroxyethyl acrylate-blocked]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트]: 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate]: 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온]: 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터]: 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid]: 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산]: 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염]: 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone]: 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)]: 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- 해당없음 (25% 이상 함유한 2-하이드록시에틸 아크릴레이트)

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate]: 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온]: 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터]: 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid]: 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산]: 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염]: 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 제한물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 허가물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 금지물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제3석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 2,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : H301,H311,H314,H317,H331

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : H311,H314,H317,H400

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : H226,H336

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [2-Propenoic acid, monoester with alkane(C=3~7)ol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-substitutedalkyl(C=2~4)-propenoate and 2-oxepanone] : 해당없음

- [하이드록시프로필 아크릴산(아크릴산, 모노에스테르, 함유1,2-프로판디올)] : 해당없음

- [α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer with 1,3-diiso cyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [2-하이드록시에틸 아크릴레이트] : 해당없음

- [[총칭명] Isophorone diisocyanate polymer with hydrofurfuryl acrylate, heteromonocyclic ketone polymer with alkanediol(C=5~7), alkanediol(C=4~6) and 2-hydroxyethyl 2-propenoate] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음

- [2-옥스에파논 호모폴리머 2-[(1-옥소-2-프로페닐)옥시]에틸 에스터] : 해당없음

- [1,6-Diisocyanatohexane homopolymer polymer with substituted-alkyl(C=2~4) acrylate, oxydialkan(C=2~4)ol and alkylene(C=2~4) dicarboxylic acid] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [옥시비스(메틸-2,1-에테인디일)다이아크릴산] : 해당없음

- [폴리에틸렌 글리콜 400 디아크릴산염] : 해당없음

- [산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2026-02-06

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4 회, 2026-03-23

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.