물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

P-7C73-3B (저온경화형)

Date of issue: 2025-10-22 Revision date: 2026-07-27 Version: 1.3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- P-7C73-3B (저온경화형)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루코일코팅
- 주소 : 경상북도 포항시 남구 장흥로39번길 54
- 전화번호 : 054-278-0277
- 긴급 전화번호 : 054-278-0277

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362 오염된 의류를 벗으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	20~30
방향족 중질 나프타 용매 (석유)	헤비 아로마틱 나프타 ; (폴리에틸)벤젠	64742-94-5 / KE-31656	5~15
멜라민-포름알데하이드 수지	멜라민-포름알데하이드 수지	68002-20-0 / KE-23440	1~5
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트	2-(1-메톡시)프로필 아세트산 ; 1-메톡시프로판-2-일 아세트산	108-65-6 / KE-23315	1~5

3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터	에틸 3-에톡시프로피온산 ; 3-에톡시-, 에틸 에스터 프로판산 ; 에틸 4-옥사헥사노산 ; 에틸 3-에톡시프로파노산	763-69-9 / KE-13479	1~5
글루타르산, 다이메틸 에스터	펜탄다이산, 1,5-다이메틸 에스터 ; 펜탄다이산,다이메틸 에스터 ; 다이메틸 1,3-프로판다이카복실레이트 ; 메틸 글루타레이트 ; 다이메틸 글루타레이트 ; 글루타르산 다이메틸 에스터 ; 다이메틸 펜탄다이오에이트	1119-40-0 / KE-27978	1~5
2-뷰톡시에탄올	O-부틸 에틸렌 글라이콜 ; 에틸렌 글라이콜 부틸 에테르 ; 에틸렌 글라이콜 N-부틸 에테르 ; 글라이콜 부틸 에테르 ; 글라이콜 모노부틸 에테르 ; 모노부틸 글라이콜 에테르 ; 부틸 글라이콜 ; 부틸 옥시톨	111-76-2 / KE-04134	1~5
이산화 규소	무수화 규소 ; 다이옥소실레인 ; 크리스토발라이트 ; 쿼츠(석영) ; 실리카 겔	7631-86-9 / KE-31032	1~5
크실렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1~5
멜라민-포름알데하이드 수지	멜라민-포름알데하이드 수지	9003-08-1 / KE-33990	1~5
수산화 알루미늄	트라이하이드록시알루미늄 ; 알루미늄 옥사이드 트라이하이드레이트 ; 알루미나 하이드레이트 ; 알루미나 트라이하이드레이트 ; 알파-알루미나 트라이하이드레이트 ;	21645-51-2 / KE-00980	1~5
부탄올	1-부탄올 ; 프로필 카빈올 ; 프로필메탄올 ; N-부탄올 ; 부티릭 알콜 ; 수산화 부틸 ; 1-하이드록시부탄 ; 메틸올 프로판 ; 부틸 알콜 ; 부탄-1-올	71-36-3 / KE-03867	1~5
다이메틸 아디페이트	다이메틸 아디페이트 ; 다이메틸 헥세인다이오에이트 ; 헥세인이산, 1,6-다이메틸 에스터 ; 헥세인이산, 다이메틸 에스터 ; ; 헥세인이산 다이메틸 에스터 ; 헥세인이산,다이메틸 에스터 ; 아디페이트, 다이메틸 ; 아디프 산, 다이메틸 에스터 ; 메틸 아디페이트 ;	627-93-0 / KE-18697	1~5
네오펜틸글리콜	2,2-다이메틸-1,3-프로페인다이올 ; 2,2-다이메틸프로페인-1,3-다이올 ; 1,3-다이하이드록시-2,2-다이메틸프로페인 ; 2,2-비스(하이드록시메틸)프로페인 ; 2,2-다이메틸-1,3-다이하이드록시프로페인 ; 2,2-다이메틸트라이메틸렌 글라이콜 ; 네오펜탄다이올 ; 다이메틸올프로페인 ; 네오펜틸렌 글라이콜 ;	126-30-7 / KE-11811	1~5

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 착용할 보호구 : 방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

- 용매를 닦아내시오.

- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

- 폐기물관리법(기후에너지환경부)에 의해 처리하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 밀폐공간 작업 시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것.

- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

- 정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것.

- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.

- 취급 후 철저히 씻으시오.

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.

- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.

- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.

- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.

- 손상된 용기는 사용하지 마시오.

- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

- 원래의 용기에만 보관하시오.

- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.

- 직사광선을 피하시오.

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하시오.

- 화기엄금

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : TWA : 20 ppm

- [이산화 규소] : TWA : 10 mg/㎥

- [크실렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : TWA : 2 mg/㎥ (알루미늄_가용성 염)

- [수산화 알루미늄] : TWA : 5 mg/㎥ (알루미늄_피로파우더)

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : TWA : 20 ppm

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : TWA 20 ppm

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : TWA, 20 ppm (61 mg/m3)

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 한국산업안전보건공단의 검정을 필한 적합한 호흡용 보호구를 착용하시오.

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기화합물용 방진마스크를 착용할 것.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 적합한 보호장갑을 착용하시오.

- 한국산업안전보건단의 검정을 필한 적합한 보호장갑을 착용하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호복을 착용하시오.

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 적합한 보호 의복을 착용하시오.

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 적합한 작업복을 착용하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	117
사. 인화점	43
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.3327
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 산화제, 금속, 가연성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [이산화 티타늄] : LD50 > 10000 ㎎/㎏ Rat (HSDB)
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : LD50 6190 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : LD50 5000 mg/kg Rat (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : LD50 = 1920 ㎎/㎏ Rat (IUCLID)

- [2-뷰톡시에탄올] : LD50 1414 ㎎/㎏ Guinea pig (OECD TG 401, GLP)

- [이산화 규소] : LD50 = 3160 mg/kg Rat (TOMES; HAZARDTEXT)

- [크실렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (female) (OECD TG 423, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : LD50 1200 mg/kg Hamster, EU Harmonised Cat 4. (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : LD50 = 1920 ㎎/㎏ Rat (IUCLID)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : LD50 >6400 ㎎/㎏ Rat (ECHA) LDLo 3200 mg/kg (ChemIDplus)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)

- [이산화 티타늄] : LD50 > 10000 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : LD50 10000 mg/kg (10 g/kg) Rabbit (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : LD50 = 8500 ㎎/㎏ Rat (IUCLID)

- [2-뷰톡시에탄올] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rat (ECHA)

- [이산화 규소] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)

- [크실렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (NITE)、EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : LD50 ca. 3430 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : LD50 > 4000 ㎎/㎏ Guinea pig (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr

- [이산화 티타늄] : LC50 >3.43 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.2 mg/L 4hr Rat No death (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : Vapor LC0 >23.3 mg/L/4h, LC0 > 1732ppm 4hr (> 2000 ppm 3hr) Rat No death Not classified (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 구분3

- [이산화 규소] : Dust LC50 〉2.2 ㎎/ℓ 1 hr Rat (IUCLID)

- [크실렌] : Vapor LC50 〉 10 ~ 20 mg/L 4hr, EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : Aerosol LC50 〉 0.888 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (Read-across Aluminium flake Reynolds 40xD) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 자료없음

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [이산화 티타늄] : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006))

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분 2로 분류됨 (72시간, 홍반 점수 3.46/4, 부종 점수 2.33/4) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 래빗 경 자극 (IUCLID)

- [2-뷰톡시에탄올] : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4 (ECHA)

- [이산화 규소] : 래빗 경자극 (IUCLID)

- [크실렌] : 토끼를 이용한 시험 결과 7일간 뚜렷한 홍반과 경미한 부종이 관찰됨(1차 자극점수 3.0), EU Harmonized Cat. 2 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 토끼(n=2)를 이용해 시험 물질 0.5 ml을 폐쇄 첩포(2시간 노출, 8일까지 관찰) 시험한 결과 홍반점수 4/4, 부종점수 2/4로 자극성임, EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 토끼 - 무자극 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [이산화 티타늄] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006))

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도, 홍채염, 결막 충혈, 결막 부종 점수 모두 0으로 비자극성 (Read-across CAS No. 8008-20-6) (EPA OTS 798.4500, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 래빗 자극 (mild to moderate) (GLP)(HPVIS)

- [2-뷰톡시에탄올] : 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남

OECD TG405, GLP (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : 토끼를 이용해 원액 0.05~0.5ml를 적용한 시험 결과 가벼운 결막 자극, 간대성 안검 경련이 관찰되었고(NITE 유해성 평가서, 2008), 토끼에 본 물질 0.1ml를 적용한 시험 결과 가벼운~중간 정도의 자극성이 관찰되었다는 보고(NITE 유해성 평가서, 2008) 등, 토끼를 이용한 시험에서 가벼운~중간 정도의 자극을 나타낸 여러 건의 결과가 보고되어 있어 구분 2로 분류함 (NITE)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 2.11/4, 홍채염 1/2, 결막 충혈 2.89/3, 결막 부종 3/4로 모든 반응은 7일 이내에 회복되지 않음, EU Harmonized Cat. 1 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 토끼 - 심한 자극(21일 안에 회복되지 않음)(ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : 자료없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 마우스 시험 결과 호흡기 비과민성임 (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 자료없음

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [이산화 티타늄] : 사람에서 패치 테스트 결과 음성 (NITE(2006))

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성 반응은 관찰되지 않음 (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, ECHA)

- [이산화 규소] : 피부 과민성 없음 (SIDS)

- [크실렌] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 1.3으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 기니피그(수)를 대상으로 피부 과민성(maximisation test) 시험 결과 비과민성임. 반응 0/10 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 마우스를 이용한 국소 림프절 분석(LLNA) 시험 결과 SI 1~1.6으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 기니피그(guinea pig) - 무과민성 (IUCLID)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* IARC

- [이산화 티타늄] : Group 2B

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : Group 3

- [이산화 규소] : Group 3

- [크실렌] : Group 3

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* OSHA

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* ACGIH

- [이산화 티타늄] : A4

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : A3

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : A4

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* NTP

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* EU CLP

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : in vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 475, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 476, GLP), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복

시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 479, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), DNA 손상 및 복구 분석(OECD TG 482, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 음성, In vitro CHL 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : In vivo : Bone Marrow Chromosomal Aberration(Micronucleus assay, Rat inhalation) - 음성(GLP) (HPVIS)

- [2-뷰톡시에탄올] : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험 OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성 (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), in vivo 마우스를 이용한 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (EU Method B.19), in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 471)(ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 차이니즈 햄스터 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : Ames test, Salmonella typhimurium - 음성 (IUCLID)

○ 생식독성

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 415, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 태아 체중 감소 이외의 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg/day (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 414, GLP), 분류되지 않음 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (Read-across 107-98-2) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : 랫드를 이용한 시험 결과 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(발달독성, inhalation) 100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation) 2000ppm, 구분 2로 분류됨 (NICS)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 고용량의 aluminium(30 mg Al/kg bw/day, 100 mg Al/kg bw/day, 300 mg Al/kg bw/day)에 랫드의 태아기, 만성 산후 노출로 인한 발달, 신경 독성 영향에 대한 유익한 정보임, 이유 후 전체기간동안 F1세대가 투여되었기 때문에 이유 후의 발달독성, 직접 독성을 구별하는 것은 어려움, 364일 코호트 결과는 새끼의 고용량 Al-citrate 군에서 이유 후 체중에 대해 명확하고 일관된 영향을 나타냄, 암컷 새끼에서 Na-citrate의 영향이 관찰됨, 요로 병변은 고용량, 수컷에서 더 자주에서 관찰됨 결과는 기억, 학습에 영향을 미친다는 증거없음, 임계영향, 앞다리 및 뒷다리 그립 강도에 대해 일관된 결과가 관찰되었으며, 100 mg Al/kg bw/day군에서 관찰된 배변, 배뇨, 부검시 요로 병변, 체중, albumin/globulin 비율에 대해 덜 일관된 관찰 효과에 뒷받침됨, 신생아, 청소년 새끼에서 FOB 특성의 투여관련 차이는 관찰되지 않음, aluminium의 반복 투여 독성 LOAEL = 1000 mg Al/kg bw/day, Al-citrate 고용량 군과 NA-citrate군 모두에서 영향이 관찰 되었기 때문에, 본 연구에서의 성적 성숙 결과에 근거하여 Al- 기반 LOAEL / NOAEL은 제안될 수 없음, 대조군과 비교하여 이유 말의 체중 차이는 고용량의 Al-citrate군과 sodium citrate군에서 발생했으며 투여와 관련된 것으로 간주되지만 Al의 역할은 불분명함, 고용량 Al-

citrate군과 Na-citrate군의 상대적인 차이는 액체 소비의 차이와 관련이 있을 수 있음, rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 426 and OECD TG 452, GLP (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 독성은 관찰되지 않음. NOAEC 750 ppm (Read-across CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달 독성 시험 결과 독성학적으로 유의미한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1454 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 수태한 지 5-15일된 암컷 래트에362 mg/kg의 용량을 복막내로 투여시 근골격계이상과 다른발달이상이 생긴다. 용량만 달리해 181 mg/kg을 투여시 착상전 사망률에 영향을 받는다. (Thomson Micromedex)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 흡입독성 시험 결과 협조 운동의 진행성 소실이(IARC 47, 1989), 토끼를 이용한 경피독성 시험 결과 기면이나 운동 활동의 변화가 관찰되어(RTECS, 2006) 구분3(마취 영향)으로 분류됨 (NITE)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 렛드를 대상으로 경피 독성 시험 결과 주된 반응으로 마취작용이 관찰됨 (DFGOT vol. 5, 1993), 마우스를 대상으로 2주간의 흡입 노출 시험 결과 급성적인 비강의 후각 상피 변성, 병변 및 내강에 염증성 분비물이 나타남 (SIDS, 2008), 구분3으로 분류됨 (표적장기: 마취작용, 호흡기 자극성) (NITE)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 랫드에게 5000 mg/kg을 경구 투여한 후 쇠약과 운동실조증 증상이 나타남 (IUCLID (2000)), 랫드에게 1000 ppm의 흡입 노출로 인한 무기력증 및 귀 및 탐색 반사 감소 증상을 보임. 이를 근거로 구분 3 (마취작용)으로 분류함. (NITE)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남 (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : 마우스를 이용한 호흡기 자극 시험 결과 호흡수 감소가 관찰되었고, 인간 자원자를 대상으로 한 시험에서 상부호흡기의 경미한 자극이 보고됨. 또한 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험에서 혼수 상태 등이 관찰되어 구분 3(호흡기 자극, 마취 영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 호흡기계 자극 및 운동 조절 능력 저하 등의 마취 작용이 관찰됨, EU Harmonized Cat 3(호흡기 자극, 마취 영향) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 눈, 호흡기계 자극 (ICSC)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day OECD TG 407

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg/day (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 408, GLP), 랫드를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 피부자극 이외의 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL >= 495 mg/kg/day (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 411, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입(증기) 독성 시험 결과 탄화수소 유도 신증이 관찰되었으나 인간 노출과는 관련이 없는 것으로 판단됨. NOAEL >= 1 000 mg/m^3 (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 413), 분류되지 않음 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm (ECHA)

- [이산화 규소] : 공급처 정보에 따라 석영으로 분류되지 않음

- [크실렌] : 동물 시험 결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰되어 구분 2(표적장기 : 청력)로 분류됨 (NICS)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 독성 영향은 찰되지 않음, 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 체중 감소와 사료 섭취량 감소, 후각 상피 변성 등이 관찰되었으나 분류될 정도의 심각한 영향은 아님, 분류되지 않음 (Read-across CAS No. 123-86-4) (EPA OTS 798.2450, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : xylene은 낮은 점도와 표면장력으로 인해 넓은 폐 조직으로 퍼져 부종과 출혈을 유발할 수 있고, 랫드를 이용한 시험 결과 화학적 폐렴을 유발하는 폐 손상이 관찰되어 구분1로 분류됨 (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 자료없음

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

  - [이산화 티타늄] : 2

  - [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

  - [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

  - [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

  - [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

  - [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 2

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* 생식독성

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [이산화 티타늄] : LL50 >100 ㎎/ℓ 96 hr Oryzias latipes(OECD TG 203)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : LC50 100~180 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 47.5 mg/L 14 d Oryzias latipes (OECD TG 204, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : LC50 27.6 mg/L 96 hr Oryzia latipes (OECD TG 203) (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : LC50 13400 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (ECOTOX)

- [2-뷰톡시에탄올] : LC50 1474 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203)

- [이산화 규소] : LC50 5000 ㎎/ℓ 96 hr (IUCLID)

- [크실렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : LC50 1376 ㎎/ℓ 96hr Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : LC50 = 87.095 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : LC50 > 1000 ㎎/ℓ 96 hr Oryzias latipes (IUCLID)

○ 갑각류

- [이산화 티타늄] : EC50 >100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(48h-EL50Daphnia magna>100 mg/L, 48h-EC50>100, 48h-EC10=91.2 mg/L, OECD TG 202)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EC50 0.95 mg/L 48hr Daphnia magna (IUCLID)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : EC50 408 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC >= 100 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : EC50 ≥ 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202) (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : EC50 3940 ~ 4670 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)

- [2-뷰톡시에탄올] : EC50 1800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202)

- [이산화 규소] : LC50 7600 ㎎/ℓ 48 hr (IUCLID)

- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : EC50 1328 ㎎/ℓ 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 4.1 ㎎/ℓ 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : LC50 500 ㎎/ℓ 48 hr D. magna (ECHA)

○ 조류

- [이산화 티타늄] : ErL50 >100 ㎎/ℓ 72 hr (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h-ErL50 Pseudokirchneriella subcapitata >100 mg/L growth rate, static, 72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EL50 1~3 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : EC50 >1000 mg/L 72 hr, NOEC >= 1000 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : EC50 911 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201)

- [이산화 규소] : EC50 440 ㎎/ℓ 72 hr (IUCLID)

- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : EC50 225 mg/L 96hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : EC50 = 6.691 ㎎/ℓ 96 hr (No accurate information on Species) (Estimate)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : EC50 >500 ㎎/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : log Kow 2.9 ~ 6.1 (IUCLID)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : log Pow 1.2 (20 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : log Kow = 0.62

- [2-뷰톡시에탄올] : 0.81 log Kow (25 °C, pH=7, BASF standard method)

- [이산화 규소] : log Kow = 0.53

- [크실렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : log Pow 1 (25 °C, pH 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : log Kow = 1.03 (NLM/HSDB)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : log Kow = -0.15 (25°C)(ECHA)

○ 분해성

- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음
- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음
- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음
- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [크실렌] : 자료없음
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음
- [수산화 알루미늄] : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [부탄올] : 자료없음
- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음
- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음
- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : BCF 130 ~ 159 (IUCLID)
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음
- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음
- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음
- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [이산화 규소] : BCF = 3.162
- [크실렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음
- [수산화 알루미늄] : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [부탄올] : 자료없음
- [다이메틸 아디페이트] : BCF 1.2 (estimated by log Kow 1.03) (NLM/HSDB))
- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음
- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

○ 생분해성

- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Not Readily Biodegradable, 58.6 % degradation 28 day (Aerobic, activated

sludge) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (OECD TG 301F) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : Readily biodegradable 64.1 % 28 d (OECD TG 301C) (NIER)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 98 (%) 28 day (OECD TG 301C, IUCLID)

- [2-뷰톡시에탄올] : 90.4 % 28 day (OECD TG 301G)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : Readily biodegradable, 94 % degradation (O2 consumption) 28d (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : Readily biodegradable, 92 % degradation (O2 consumption) 20d (ECHA)

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 80-90% (28 days)(ECHA)

라. 토양 이동성

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 자료없음

- [다이메틸 아디페이트] : Koc 10.9 (estimate)

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 자료없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 자료없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올] : FIsh Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204, Crustacean Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211 (ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음

- [크실렌] : 자료없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 자료없음

- [수산화 알루미늄] : NOEC > 45.7 mg/L 96hr Lemna minor (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [부탄올] : 자료없음

- [다이메틸 아디페이트] : 자료없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 자료없음

- [네오펜틸글리콜] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT(Methylated 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, formaldehyde polymer,4.75221%)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음
- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음
- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음
- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소), 광물성분진(분진작업에 한함)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 알루미늄)
- [영업비밀] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 부탄올)
- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음
- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음
- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (이산화 티타늄)
- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음
- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음
- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음
- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음
- 해당됨 (2-뷰톡시에탄올)
- 해당됨 (이산화 규소)
- 해당됨 (크실렌)
- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음
- 해당됨 (수산화 알루미늄)

- [영업비밀] : 해당없음

- 해당됨 (부탄올)

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올)

- [이산화 규소] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 알루미늄)

- [영업비밀] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 부탄올)

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올)

- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 알루미늄)

- [영업비밀] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 부탄올)

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [이산화 티타늄]: 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride]: 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트]: 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터]: 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터]: 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- [크실렌]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [수산화 알루미늄]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [부탄올]: 해당없음

- [다이메틸 아디페이트]: 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid]: 해당없음

- [네오펜틸글리콜]: 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [이산화 티타늄]: 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride]: 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트]: 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터]: 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터]: 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- [크실렌]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [수산화 알루미늄]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [부탄올]: 해당없음

- [다이메틸 아디페이트]: 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid]: 해당없음

- [네오펜틸글리콜]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [이산화 티타늄]: 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride]: 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트]: 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터]: 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터]: 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올]: 해당없음

- [이산화 규소]: 해당없음

- [크실렌]: 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지]: 해당없음

- [수산화 알루미늄]: 해당없음

- [영업비밀]: 해당없음

- [부탄올]: 해당없음

- [다이메틸 아디페이트]: 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid]: 해당없음

- [네오펜틸글리콜]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 알루미늄)

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- 해당없음 (85% 이상 함유한 크실렌)

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 제한물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 허가물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 금지물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 251

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : STOT

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : H304

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : H226

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : H226,H312,H315,H332

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : H226,H302,H315,H318,H335,H336

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 45.3599 kg 100 lb

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 2267.995 kg 5000 lb

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당됨

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당됨

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [2-Methyl-1,5-propanediol polymers with propanediol,2,2-dimethyl-,1,1,1-tri(hydroxymethyl)propane, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride and 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트] : 해당없음

- [3-에톡시-프로피온산, 에틸 에스터] : 해당없음

- [글루타르산, 다이메틸 에스터] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음

- [이산화 규소] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [멜라민-포름알데하이드 수지] : 해당없음

- [수산화 알루미늄] : 해당없음

- [영업비밀] : 해당없음

- [부탄올] : 해당없음

- [다이메틸 아디페이트] : 해당없음

- [Poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) reaction with [(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisoxirane, 6-hexanolactone, hexane-1,6-diol, trimethylolpropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid] : 해당없음

- [네오펜틸글리콜] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2026-26호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-10-22

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2026-07-27

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.